



PINTURAS COLAMINA

FICHA TÉCNICA

ET-PG-06-00-02

FECHA: ABRIL 09
REVISIÓN: 02

TELPIN MATE SEDA (V01)



DESCRIPCION:

El **TELPIN MATE SEDA** es una pintura para acabado exterior-interior a base de una resina al agua vinílica modificada, con pigmentos y extenders seleccionados. Pintura de gran blancura y buena cubrición, muy buena aplicabilidad y poco salpicado con rodillo. Formulado con cargas y pigmentos especiales para un acabado mate sedoso que, minimizando los defectos de empalmes o irregularidades en el soporte, proporciona blancos limpios y tonos vivos en colores intensos, con altas resistencias al frote húmedo y al marcado en general. Reforzado para presentar una mayor resistencia al crecimiento del moho.

CARACTERISTICAS:

Densidad: 1,44 ± 0,1 Kg. / litro.
Viscosidad: 118 K.U., ±10.
Sólidos: 60% en peso, 44% en volumen, aprox.
Color: Blanco MATE SEDA.
Posibilidad de fabricar lotes en colores según muestra.
Para pequeñas cantidades, nuestro sistema tintométrico **TELPINCOLOR**.

APLICACION:

Preparación de la superficie: Estará seca y sin polvo, grasa u otros contaminantes que perjudiquen la adherencia.
Sobre superficies deterioradas, poco consistentes, exteriores o en las que se

quiera favorecer el anclaje y la penetración, recomendamos aplicar una mano de nuestro **NANOCOL**.

Dilución: Es conveniente aplicar la primera capa de **TELPIN MATE SEDA**, diluida en un 10-15% de agua para favorecer la penetración y el anclaje de la pintura.

Las manos siguientes, se aplicarán puras o con 5-10 de agua, hasta obtener la consistencia de pintura y el espesor de película deseados.

Aplicación: Recomendable a rodillo. También puede aplicarse con brocha o equipo air-less (diluir de 0-15% según equipo).

Condiciones: T ° de 5-35°, H.R. < 70%

Secado, 20°C: Entre 2-4 horas. No aplicar si hay riesgo de lluvias y/o heladas, antes de su secado completo.

PROPIEDADES:

Rendimiento teórico: Entre 8-9 m²/Lt y mano, aprox., para 50 micras de película seca. Se necesitarán un mínimo de 2 manos para un correcto acabado.
Brillo: Mate seda (3% a 60°, aprox.) con bajos rebrillos (<5% a 85°).
Resistencias: Medida en ciclos de frote húmedo el **TELPIN MATE SEDA** superará las 10.000 dobles pasadas según norma UNE 48243, o Clase 1 según UNE-EN 13300.
Buena resistencia a la intemperie, al marcado y mecánicas generales.
Repintado: Con el mismo **TELPIN MATE SEDA** a las 3-4 horas, a 20°C y H.R. < 70%.